- Produktdatenblatt -

Lackspray glänzend eisengrau 400ml RAL 7011 schnelltrocknend,abriebfest

ArtNr:	**2703-149**
Hersteller:	SPIRAL
HerstellerNr:	-
GTIN-Nr:	-
VPE:	1 Stk.



- Produktmerkmale:

- Hochwertige Acryl-Qualität
- Schnelltrocknend
- Sehr gute Deckkraft
- Farbtongenau
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Polierfähige Lackoberfläche
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Geringes Ablaufverhalten

- Anwendung:

- Rost und Schmutz entfernen
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein
- Bei Bedarf grundieren
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben
- Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen
- Aus ca. 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

- Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

- Technische Daten:

- **Bindemittelbasis: Acrylat-Mischpolymere**
- **Farbe:** farbtonspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  glänzend: 80 GE
  seidenmatt: 30-35 GE
  matt: 5-10 GE
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 0,8 - 1,5 m² je nach Farbton
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
  Grifffest: nach ca. 30 Minuten
  Überlackierbar mit Klarlack: nach ca. 30 Minuten
  Durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
  Polierfähig nach ca. 24 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit: bis 80°C**
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
  Gebinde/Inhalt: Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml